

LIKSI^R DANA HVLP

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ БЕЗЗОЛЬНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ (РАО)



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R DANA HVLP - высококачественное гидравлическое синтетическое беззольное масло на основе полиальфаолефинов (РАО).

Благодаря высокому индексу вязкости, обеспечивает работу в широком температурном диапазоне – от лёгких холодных запусков до эксплуатации в условиях высоких температур.

Превосходная стойкость к окислению и коррозии. Представляет непревзойдённую защиту от износа насосов высокого давления.

Снижает затраты на обслуживание оборудования, благодаря увеличенному интервалу замены.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для тяжело нагруженных гидравлических систем и узлов, работающих при значительных температурных перепадах, высоком давлении в ответственных системах, особенно там, где применяются сервоклапаны с малыми зазорами
- для гидравлического оборудования, мобильной техники, эксплуатируемой на открытом воздухе: лесозаготовительной, сельскохозяйственной, грузовой, дорожно - строительной, карьерной, кранов, автопогрузчиков, коммерческого транспорта, в т. ч. морского
- для гидросистем промышленного оборудования, таких как прессы, механизированное оборудование, металлорежущие станки, слесарное, гидравлические установки термопластавтоматов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термостойкость
- отличные противоизносные свойства
- широкий температурный диапазон применения
- низкая температура охлаждения обеспечивает лёгкий запуск оборудования
- превосходная стойкость к окислению
- гарантирует быстрое отделение воды
- отличные антикоррозионные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР DANA HVLP							
			10	15	22	32	46	68	100	180
Базовое масло	-	-	PAO / Ester							
Содержание минер. масла	-	-	нет							
Плотность при 20°С	г/см³	ГОСТ 3900	0,820	0,820	0,830	0,830	0,835	0,840	0,845	0,850
Вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	10	15	22	32	46	68	100	180
Вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	2,66	3,598	4,64	6,0	7,83	10,68	14,5	23,0
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	100	124	130	136	140	146	150	155
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	160	170	220	234	240	242	246	250
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-68	-68	-65	-65	-60	-56	-54	-50

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что гидравлические масла LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить масляный контур перед заливкой.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524 PART 3 HVLP
- IISO 6743-4: HV

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.