

LIKSI^R DANA HFC

ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ВОДНО-ГЛИКОЛЕВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ



ОПИСАНИЕ

Огнестойкая водно - гликолевая гидравлическая жидкость, используемая вместо гидравлических масел на минеральной основе при возможности возгорания.

Сохраняет смазывающие свойства на всём диапазоне температур применения. Содержит большое количество воды и гарантирует максимальную пожарную безопасность.

Легко поддаётся биологическому разложению, снижает потенциал экологического вреда, затраты на очистку и ликвидацию последствий разливов. Имеет отличную защиту от коррозии и окисления, снижает пенообразование и его негативные последствия, противоизносные свойства увеличивают срок эксплуатации. Высокая термическая стабильность - исключает образование нагара.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий индекс вязкости
- высокая термическая стабильность
- превосходная стойкость к окислению
- отличные антикоррозионные и противоизносные свойства
- деаэрирующая способность
- легко поддаётся биологическому разложению
- хорошая способность к деэмульгированию

ПРИМЕНЕНИЕ

- в гидравлике станов горячей прокатки, линий травления и отжига, сварочных аппаратах, литейном производстве и горячей штамповке
- в гидравлических системах формовочных машин, кузнечных молотах и прессах, эксплуатируемых вблизи открытого пламени и/или при значительном риске возгорания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР DANA HFC	
			46	68
Цвет	-	визуально	красный	
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	1,070	1,075
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	46	68
Кинематическая вязкость при 20 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	100	196
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	11,20	14,90
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	246	243
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	нет	нет
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-30	-30
Диапазон рабочих температур	°С	-	-30/+50	
Испытание на ЧШМ, пятно износа	мм	ГОСТ 9490	0,5	0,48
Коррозия медной пластины	балл	ГОСТ 32329	1a	
Растворимость в воде	-	-	растворимый	
Показатель pH	моль/л	ГОСТ 33581	9,0	10

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-4 HFC

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.