

LIKSI^R DANA HEES

БИОРАЗЛАГАЕМОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ

Эффективное биоразлагаемое гидравлическое масло на основе синтетических эфиров с беззольным пакетом присадок. Позволяет минимизировать ущерб экологически чувствительным природным системам в случае утечки рабочей жидкости.

Обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур. Характерны противоизносные, смазывающие, антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Хорошая способность к деэмульгированию гарантирует быстрое отделение воды, а также деаэрирующая способность снижает пенообразование и его негативные последствия. Имеет высокую термическую стабильность и исключает образование нагара. Представляет отличный баланс смазывающих свойств и экологической совместимости с окружающей средой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- там, где следует избегать загрязнения поверхностных вод, водоёмов, водных путей, паркового хозяйства, в том числе в оборудовании для очистки сточных вод, лесной технике, землеройной, речной шлюзовой и сельскохозяйственной технике
- в носовых гидравлических домкратах, в системах гребных винтов и палубного, корабельного оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к сдвиговым нагрузкам обеспечивает оптимальную защиту гидравлического оборудования
- превосходная термическая стабильность и стойкость к окислению
- высокий индекс вязкости
- отличные антикоррозионные и противоизносные свойства
- отличная деаэрирующая способность и способность к деэмульгированию
- легко поддаётся биологическому разложению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР DANA HEES					
			15	22	32	46	68	100
Базовое масло	-	-	ester					
Содержание минерал. масла	-	-	нет					
Плотность при 20°С	г/см³	ГОСТ 3900	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
Вязкость при 40°С	мм²/с	ГОСТ 33	15	22	32	46	68	100
Вязкость при 100°С	мм²/с	ГОСТ 33	3,6	4,6	5,9	8,0	11,2	12,9
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	125	127	130	146	158	125
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	200	220	250	260	260	280
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-60	-50	-45	-42	-40	-38
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Способность к биоразложению (OECD 301В 28 дней)	%	ГОСТ 32509	>80	>80	>80	>80	>80	>80

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35°С в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 15380: HEES

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся у нас в данный момент, основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

