

LIKSIR NEMIZA ARCTIC MN

МАСЛО ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАФТЕНОВЫХ ФРАКЦИЙ



ОПИСАНИЕ

LIKSIR NEMIZA ARCTIC MN - это высокоочищенное нафтеное масло, разработанное в первую очередь, для использования в поршневых и роторных винтовых компрессорах в холодильных установках, использующих аммиак, углекислый газ или хладагенты, не содержащие ГФУ. Также может использоваться в качестве универсальной смазки для промышленного оборудования, работающего в холодных условиях. Компрессорное масло для хладагента изготавливается из тщательно отобранных базовых масел, не содержащих парафина, и имеет низкую температуру застывания и хлопьевидности для использования в холодильных установках компрессора. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, хорошей устойчивостью к окислению и низкой склонностью к образованию нагара, что сводит к минимуму образование отложений, обеспечивает хорошую смазывающую способность для защиты от износа и отличную смешиваемость с хладагентами, не содержащими ГФУ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- не содержит парафинов
- отличная химическая устойчивость к хладагентам (HC, CFC, HCFC, NH₃)
- отсутствие омеднения
- высокая химическая и термическая стабильность при контакте с аммиаком (NH₃)
- хорошая растворимость с фторированными и хлорированными углеводородами
- низкое содержание влаги
- снижает риск аварийной остановки из-за выпадения кристаллов парафинов
- глубокая селективная очистка масла

ПРИМЕНЕНИЕ

- для компрессоров холодильного оборудования
- для систем с открытыми, полугерметичными и герметичными компрессорами
- для систем с более высокими температурами конденсации и испарения
- для автомобильных и автобусных кондиционеров
- для винтовых и роторных компрессоров
- для цилиндров, подшипников и сальников всех типов компрессоров холодильного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA ARCTIC MN					
			15	22	32	46	68	100
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	15	22	32	46	68	100
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	3,01	3,8	4,6	5,1	6,2	8,1
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	17	21	33	47	50	57
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,890	0,900	0,900	0,905	0,905	0,915
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	164	170	172	176	188	206
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-44	-42	- 40	- 38	- 36	- 30
Анилиновая точка	°С	ГОСТ 12329	70	70	75	75	75	85
Подвижность в U-образной трубке	°С	-	-36	-34	- 34	- 29	- 25	- 20
Температура хлопьеобразования в смеси с R12	°С	DIN 51351	-59	-50	- 50	- 50	- 50	- 50
Зольность оксидная	%	ГОСТ ISO 6245	0,01					
Коррозия меди	балл	ГОСТ 32329	1a					
Число нейтрализации водорастворимой кислоты, мг КОН/г кислоты	КОН/г	ГОСТ ISO 6618	нейтральная среда 0,03					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Перед применением масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 67430-3: DRA
- DIN 51 503, KAA, KC

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20л.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

