

LIKSIR NEMIZA T-GAS

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ

ОПИСАНИЕ

LIKSIR NEMIZA T-GAS - премиальное синтетическое компрессорное масло на основе углеводородов, специально разработанное для перекачки агрессивных технических газов. Обеспечивает надежную защиту оборудования даже в условиях неизбежного контакта с химически активными средами.

Применение высококачественного базового масла наделяет LIKSIR NEMIZA T-GAS превосходной термоокислительной и гидролитической стабильностью, а также инертностью к химически агрессивным газам. Специально разработанный лабораторией LIKSIR пакет функциональных присадок обеспечивает высокую устойчивость к окислению при взаимодействии аммиака и деталей компрессоров из бронзы, латуни и других медных сплавов. Обладает отличными антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами, исключает образование осадка и отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- химически инертен к технологическим, в том числе газам кислотного характера
- превосходная термоокислительная стабильность
- не образует осадков и отложений
- усиленные антикоррозионные свойства
- отличные деэмульгирующие свойства
- снижает затраты на электроэнергию
- увеличивает интервал ТО
- снижает опасность возгорания и взрывов



ПРИМЕНЕНИЕ

- для систем смазывания компрессоров, работающих с агрессивными средами на химических и нефтехимических производствах, производств аммиака, серной, адипиновой кислоты и др.
- для смазки подшипников, муфт гидравлических систем управления и герметизации компрессоров

Совместимость с газами

Аммиак	●
Воздух	●
Бутадиен	●
Монооксид углерода	●
Печные газы	●
Двуокись углерода	●
Этилен	●
Гелий	●
Водород	●
Газы фтора	●
Сульфид водорода	●
Природный газ	●
Метан	●
Азот	●
Пропан	●
Синтез-газ	●
Гексафторид серы	●
Биогаз	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР NEMIZA T-GAS				
			32	46	68	100	150
Базовое масло	-	-	синтетические углеводороды				
Содержание минерального масла	-	-	нет				
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,840	0,845	0,854	0,856	0,860
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	6,0	7,6	10,1	13,6	18,7
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	135	131	133	135	140
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	242	250	250	252	260
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-58	-54	-52	-48	-45
Коррозионное воздействие на медь	балл	ГОСТ 2917	1а				
Общее кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Дезэмульгируемость	мин.	ГОСТ 12068	5	5	5	5	5

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

Номинальный диапазон рабочих температур от -40 °С до +170 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.