



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC ZERO 0W-16

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двигателей гибридных автомобилей. Изготовлено по технологии «ZERO Tech» на основе полиальфаолефинов (ПАО), собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS с добавлением новой инновационной присадки на основе ионной жидкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API SP
ILSAC GF-6B

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология «ZERO Tech» обеспечивает превосходные показатели по экономии топлива и низкотемпературным свойствам при максимальной защите двигателя.

Устраняет проблему преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в соответствии с требованиями API SP.

Гарантирует надежный пуск двигателя и его защиту в условиях низких температур.

Продлевает срок службы двигателя, гарантируя его защиту даже в условиях повышенных нагрузок.

Способствует уменьшению расхода топлива.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	0W-16	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см ³	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	37,6	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,3	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	220	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-42,0	ASTM D 97
Щелочное число, мг KOH/г	8,32	ASTM D 2896

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по GHS ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.



- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK Enmove Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru